

Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1		A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen		A05	Köparens ordernr 1110112	A07	Vårt ordernr 107095-6	A08	Fakturanr 2825905	A19	Intygnr och datum 16320460 2016-12-02	SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÅNGE, Sweden, 960 A01					
Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A11 83305		Produkt Varmvalsad betad formatplåt		B01	Märkning Tillverkare, MATERIALID	B06	Kundens märke		B15							
Antal 28		B08	Dimensioner [mm] T 10 B 1500 L 3000		B09-B11	Vikt [kg] 10010		B12	Lev. tillst.		B04	Referens nummer B16						
Intygnottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A06		Standard SSAB Stålsort SSAB Domex 355MC D*)		B02												
MATERIALID 59-3106-113570-07 , 59-3106-113570-08 , 59-3106-113570-09 , 59-3106-113570-10 , 59-3106-113570-12													B07					
Kemisk sammansättning													C71-C92	Carbon equivalent etc Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5		C93-C99		
Charge 59-3106		C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Cekv	
		,067	,01	,60	,009	,004	,03	,04	,00	,01	,00	,01	,040	,036	,0001	,003	,18	
Provtyp	C04	Verkskod	C00	Provstav position	C01	Riktning	C02	Behand-ling	B05	Provstav typ	C10	Temp [gr C]	C03	Provresultat				
Dragprov		CVO159		Topp		Längs		Leverans-tillstånd		Platt 380x40			C11	C12	C13			
													Reh [MPa]	Rm [MPa]	A5 [%]			
													416	516	32,5			
Slagprov		CVO160		Topp		Längs		Leverans-tillstånd		Charpy-V 10x7.5	-20		C42	C43	C42			
													E [J]	Mv [J]	E [J]			
													184	184	154			
Bockprov		CVO161		Topp		Tvärs		Leverans-tillstånd		Platt 300x25			C50					
													Utfört_med go					
													dkänt_resultat					
*) S355MC EN 10149-2																		
Produktionstid: 2016-12-01																		
Kundens artikel nr: XD355108P																		
Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering		Z02		Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.		Z01		A22		A04								
Material Testing/ H Leu / M Eriksson / V Esbelani																		