

Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1		A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen		A05	Köparens ordernr 1110112	A07	Vårt ordernr 107095-6	A08	Fakturanr 2825952	A19	Intygnr och datum 16320693 2016-12-02	SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden, 960		A01
Köpare															
A11 83305															
Produkt Varmvalsad betad formatplåt															
B01															
Märkning Tillverkare, MATERIALID															
B06															
Kundens märke															
B15															
OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND															
Antal 42															
B08															
Dimensioner [mm] T 10 B 1500 L 3000															
B09-B11															
Vikt [kg] 15010															
B16															
Referens nummer															
B02															
Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND															
A06															
Standard SSAB															
Stålsort SSAB Domex 355MC D*)															
B07															
MATERIALID															
59-3106-113570-01 , 59-3106-113570-02 , 59-3106-113570-03 , 59-3106-113570-04 , 59-3106-113570-05 , 59-3106-113570-06 , 59-3106-113570-11															
Kemisk sammansättning															
Charge															
59-3106															
C Si Mn P S Cr Ni Mo V Ti Cu Al Nb B N Ceqv															
.067 .01 .60 .009 .004 .03 .04 .00 .01 .00 .01 .04 .036 .0001 .003 .18															
C71-C92															
Carbon equivalent etc															
Ceqv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5															
C93-C99															
Provtyp															
C04															
Verkskod															
C00															
Topp															
C01															
Provstav position															
C02															
Riktning															
Längs															
Behand-ling															
Leverans-tillstånd															
B05															
Provstav typ															
C10															
Platt 380x40															
Temp [gr C]															
C03															
Provresultat															
C11															
Reh [MPa]															
416															
C12															
Rm [MPa]															
516															
C13															
A5 [%]															
32.5															
C42															
E [J]															
184															
C43															
Mv [J]															
184															
C50															
Utfört_med go															
dkänt_resultat															
*) S355MC EN 10149-2															
Produktionstid: 2016-12-01															
Kundens artikel nr: XD355108P															
Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering															
Material Testing/ H Leu / M Eriksson / V Esbelani															
Z01															
Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.															
Z02															
A04															