SSAB

SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden A01

Kontrollintyg 3.1 A02	Utfärdande avdelning A05	Köparens ordernr A07	Vårt ordernr A08	Fakturanr A19	Intygnr och datum A03
EN 10 204 - 3.1	Kvalitetsavdelningen	1110209	109973-2	2838292	16393868 2017-01-23

Köpare A11
83305

OY KONTINO AB
HAKINTIE 6
PL 27
FI-01380 VANDA
FINLAND

Produkt B01
Varmvalsad betad formatplåt

Märkning B06
Tillverkare, MATERIALID

Kundens märke B15

Antal B08	Dimensioner [mm] B09-B11	Vikt [kg] B12	Lev. tillst. B04	Referens nummer B16
44	T 8 B 1500 L 3000	12470		

Intygmottagare A06
OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND

Standard B02
SSAB
Stålsort SSAB Domex 355MC D*)

MATERIALID B07
59-4264-128295-01 , 59-4264-128295-02 , 59-4264-128295-03 , 59-4264-128295-04 , 59-4264-128295-05 , 59-4264-128295-06

Kemisk sammansättning C71-C92

Charge	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Cekv
59-4264	,070	,01	,60	,013	,003	,02	,04	,00	,01	,00	,01	,045	,035	,0001	,003	,18

Carbon equivalent etc C93-C99
Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5

Provtyp C04	Verkskod C00	Provstav position C01	Riktning C02	Behandling B05	Provstav typ C10	Temp [gr C] C03	Provresultat			
Dragprov	CYG614	Topp	Längs	Leverans-tillstånd	Platt 380x40		C11 *Reh [MPa] 401	C12 Rm [MPa] 500	C13 A5 [%] 29,5	
Slagprov	CYG615	Topp	Längs	Leverans-tillstånd	Charpy-V 10x7.5	-20	C42 E [J] 222	C42 E [J] 223	C42 E [J] 208	C43 Mv [J] 218
Bockprov	CYG616	Topp	Tvärs	Leverans-tillstånd	Platt 300x25		C50 Utfört_med godkänt_resultat -			

113894

Kontino Oy Ab

*) S355MC EN 10149-2

*Rp02 Flytvärde Ae saknas

Produktionstid: 2017-01-18

Kundens artikel nr: XD355088P

Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering Z02

Material Testing/ H Leu / M Eriksson / V Esbelani

Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar. Z01

A22

A04

PROV 1.0 (83305)