


Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1		A02	Urfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen	A05	Köparens ordernr 1110599	A07	Vårt ordernr 124176-12	A08	Fakturanr 2881304	A19	Intygnr och datum 16638052 2017-06-05	A03	
SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden A01													

Köpare	A11	83305	Produkt	B01	Märkning	B06	Kundens märke	B15
OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND			Varmvalsad formatplåt		Tillverkare, MATERIALID			
Antal	B08	33	Dimensioner [mm]	B08-B11	Vikt [kg]	B12	Referens nummer	B16
33			T 10 B 1500 L 3000		11550			
Intygmottagare	A06		Standard	B02				
OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND			SSAB					
			Stålsort STRENX 650 MC D					

MATERIALID 59-6846-174070-01 , 59-6846-174070-02 , 59-6846-174070-03 , 59-6846-174070-04 , 59-6846-174070-05 , 59-6846-174070-06 B07

Kemisk sammansättning	C71-C92	Carbon equivalent etc	C93-C99
Charge 59-6846	C Si .073 .20 Mn 1.63 .012 P .002 .03 S .003 .03 Cr .03 .03 Ni .03 .03 Mo .00 .02 V .02 .12 Ti .01 .045 Al .064 .0002 Nb .004 .004 B .0002 N .004 .036	Cekv = C + Mn/8 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5	

Provtyp	C04	Verkskod	C00	Provstav position	C01	Riktning	C02	Behandling	B05	Provstav typ	C10	Temp [gr C]	C03	Provresultat
Dragprov	DGM617	Topp	Längs	Längs	Längs	Platt 380x40	C11	*Reh [MPa]	708	C12	Rm [MPa]	801	C13	A5 [%]
														22,5
Slagprov	DGM618	Topp	Längs	Längs	Längs	Charpy-V 10x7.5	C42	E [J]	69	C42	E [J]	76	C43	Mv [J]
														72
Bockprov	DGM619	Topp	Tvårs	Tvårs	Tvårs	Platt 300x25	C50	Utfört_med go						dkänt_resultat



Kontino Oy Ab

According to EN standard 10149-2:2013
Inget flytområde Ae uppmätt. Registrerat värde för *ReH/ReL har ersatts av värdet från *Rp02
Produktionstid: 2017-06-05

Kundens artikel nr: XD650108

Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering	Z02	Hämdet intygas att ovannämnda material uppfyller orderns förordningar.	Z01	A22	A04
Material Testing/ H Leu / M Eriksson / V Esbelani					

