

Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1				A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen		A05	Köparens ordernr 1110926		A07	Vårt ordernr 138210-3		A08	Fakturanr 2903432	A19	Intygnr och datum 16779339 2017-08-29		SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden		A01
Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANTAA FINLAND				A11 83305		Produkt Varmvalsad formatplåt		B01		Märkning Tillverkare, MATERIALID		B06		Kundens märke		B15				
Antal 87				B08		Dimensioner [mm] T 8 B 1500 L 3000		B08-B11		Vikt [kg] 24460		B12		Lev. tillst.		B04		Referens nummer		B16
Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANTAA FINLAND				A06 Standard SSAB Stålsort STRENX 650 MC D		B02		B07		59-9423-195701-01 , 59-9423-195701-02 , 59-9423-195701-03 , 59-9423-195701-04 , 59-9423-195701-05 , 59-9423-195701-07 , 59-9423-195701-08 , 59-9423-195701-09 , 59-9423-195701-10 , 59-9423-195701-11 , 59-9423-195701-12										

Kemisk sammansättning																	C71-C92		Carbon equivalent etc		C83-C88
Charge	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Cekv	Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5				
59-9423	,082	,22	1,72	,010	,001	,02	,04	,00	,01	,12	,01	,062	,064	,0002	,005	,38					

Provtyp	C04	Verkstod	C00	Provstav position	C01	Riktning	C02	Behandling	B05	Provstav typ	C10	C03		Provresultat
												Temp [gr C]		
Dragprov		DKX327		Topp	Längs	Längs		Leverans-tillstånd		Platt 380x40		C11	C12	C13
												Reh [MPa]	Rm [MPa]	A5 [%]
												708	788	24,0
Slagprov		DKX328		Topp	Längs	Längs		Leverans-tillstånd		Charpy-V 10x7,5	-20	C42	C42	C43
												E [J]	E [J]	MV [J]
												72	58	66
Bockprov		DKX329		Topp	Tvärs	Tvärs		Leverans-tillstånd		Platt 300x25		C50		
												Utfört med godkänt resultat		

Produktionstid: 2017-08-29		118330	
Kundens artikel nr: XD650068			

Kontino Oy Ab

Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering		Z02	Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.		Z01	A04	
Material Testing/ H Leu / M Eriksson / V Esbelani			STRENX TM PERFORMANCE STEEL			www.strenx.com	