

Köpare	A11											B15	
OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 FINLAND	83305												
Produkt		B01		Märkning		B08		Kundens märke					
Vamvalsad belad formatplåt				Tillverkare, MATERIALID									
Antal	B08	Dimensioner (mm)		B09-B11		Vikt [kg]		B12		Lav. tillst.	B04	Referens nummer	B16
59		T 12	B 1500	L 3000		25070							
Inbjudtagare		A06											
OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380		VANTAA FINLAND											
		Standard											
		SSAB											
		Stålsort SSAB Domex 355MC D7)											

Kemiets sammansättning																	C71-C92		Carbon equivalent etc		C93-C98
Change	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Ceqv					
59-8526	.065	.01	.58	.009	.003	.02	.03	.00	.01	.00	.00	.043	.038	.0001	.004	.17	Ceqv = C + Mn/8 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5				

Provtyp	C04	Verstekod	C00	Provstav position	C01	Riktning	C02	Behand- ling	B05	Provstav typ	C10	Temp [gr C]	C03	Provresultat		
Dirigprov		DJT133		Topp		Längs		Leverans- tillstånd		Platt 380x40			C11	C12	C13	
													R _{eh} [MPa]	R _m [MPa]	A ₅ [%]	
													401	503	32,0	
Slagprov		DJT134		Topp		Längs		Leverans- tillstånd		Charpy-V 10x10		-20	C42	C42	C42	C43
													E [J]	E [J]	E [J]	Mv [J]
													228	228	229	228
Bockprov		DJT135		Topp		Tvårs		Leverans- tillstånd		Platt 300x25			C50			
													Uttömt_med go dkänt_resultat			

117985

[illegible]

Kontino Oy Ab

Kontino Oy Ab

Material Testing/ H. Leu / M Eriksson / V Esbølani			
Intyget är framsköllt elektroniskt och giltigt utan signering	Z02		
Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.	Z01	A22	A04