


SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden

Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1		A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen	A05	Köparens ordernr 1107423	A07	Vårt ordernr 816173-2	A08	Fakturanr 2625421	A19	Intygnr och datum 15088091 2014-10-16	A03
Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A11	83305	Produkt VV betad bandplåt i format		B01	Märkning Tilverkare, MATERIALID	B06	Standard SSAB Stålsort	B02	DOMEX LASER 355 MC D	B02
Antal 69		B08	Dimensioner (mm) T 10 B 1500 L 3000	B09-B11	Vikt (kg) 24630	B12	Lev. tillst.	B04	Referens nummer	B16		B16
Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A06	Kundens märke									B15

MATERIALID
60-9063-598379-01 , 60-9063-598379-02 , 60-9063-598379-03 , 60-9063-598379-04 , 60-9063-598379-05 , 60-9063-598379-06 , 60-9063-598379-07 , 60-9063-598379-08 , 60-9063-598379-09 , 60-9063-598379-10 , 60-9063-598379-11 , 60-9063-598379-12

Kemisk sammansättning																
Charge 60-9063	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Cekv
	.064	.01	.61	.009	.004	.05	.05	.02	.01	.00	.00	.036	.039	.0002	.004	.18
C71-C92 Carbon equivalent etc Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5																

Provtyp	C04 Verkskod	C00 Provstav position	C01 Riktning	C02 Behandling	C05 Provtav typ	C10 Temp [gr C]	C03 Provresultat		
							Reh [MPa]	Rm [MPa]	A5 [%]
Dregprov	BIT968	Topp	Längs	Leverans- tillstånd	Platt 380x40		C11 436	C12 521	C13 27.5
Slagprov	BIT969	Topp	Längs	Leverans- tillstånd	Charpy-V 10x7.5	-20	C42 157	C42 178	C43 173
Bockprov	BIT970	Topp	Tvärs	Leverans- tillstånd	Platt 300x25		C50 Utfört med godkänt resultat		



Produktionstid: 2014-10-16

Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller ordrens fordringar.	Z02	Intyget är framsänt elektroniskt och giltigt utan signering	Z01
		Material Testing/ L Smedhi/ M Enksson/ L Söderqvist	
			A22
			A04

