


SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden

Kontrollinbåg 3.1 EN 10 204 - 3.1		A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen	A05	Köparens ordernr 1107652	A07	Vårt ordernr 821928-6	A08	Fakturanr 2635331	A19	Intygnr och datum 15151647 2014-11-25	A03
Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A11 83305		Produkt VV betad bandplåt i format		B01	Märkning Tillverkare, MATERIALID	B06	Standard SSAB Stålsort	B02	DOMEX LASER 355 MC D	B02
Antal 46		B08	Dimensioner [mm] T 12 B 1500 L 3000	B09-B11	Vikt [kg] 19690	B12	Lev. tillst.	B04	Referens nummer	B16		B16
Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A08	Kundens märke			B15				B15		B15

MATERIALID
60-9188-610710-01 , 60-9188-610710-02 , 60-9188-610710-04 , 60-9188-610710-05 , 60-9188-610710-06 , 60-9188-610710-07 , 60-9188-610710-08 , 60-9188-610710-09 , 60-9188-610710-10
60-9188-610710-11

Kemisk sammansättning																		
Charge 60-9188	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Cekv	C71-C92	C93-C99
	.064	.01	.59	.007	.003	.04	.04	.01	.01	.00	.01	.03	.032	.0002	.005	.18	C71-C92	Carbon equivalent etc Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5

Provtyp	Verkskod	C00	Provtav position	C01	Riktning	C02	Behandling	B05	C10	Provtav typ	C03	Provresultat
Dragprov	BKQ208		Topp		Langs		Leverans- tillstånd			Platt 380x40		C11 Reh [MPa] 396
												C12 Rm [MPa] 489
												C13 A5 [%] 31.0
Slagprov	BKQ209		Topp		Langs		Leverans- tillstånd			Charpy-V 10x10	-20	C42 E [J] 193
												C43 Mv [J] 113
Bockprov	BKQ210		Topp		Tvars		Leverans- tillstånd			Platt 300x25		C50 Utfört med go dkämt_resultat



Kontino Oy Ab

Produktionstid: 2014-11-22
Kundens artikel nr: XD355128P

Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.	Z02	Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering Material Testing/ L Smedh/ M Eriksson/ L Söderqvist	Z01	A22	A04
				 www.domex.com	