

Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1	A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen	A05	Köparens ordernr 1107850	A07	Vårt ordernr 827906-2	A08	Fakturanr 2652170	A19	Intygnr och datum 15281617 2015-02-11	A03
Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND	A11	Produkt VV betad bandplåt i format	B01	Märkning Tillverkare, MATERIALID	B06	Standard SSAB Stålsort	B02	Referens nummer DOMEX LASER 355 MC D	B02		
Antal 89	B08	Dimensioner [mm] T 8 B 1500 L 3000	B09-B11	Vikt [kg] 25370	B12	Lev. tillst.	B04	Referens nummer	B16		
Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND	A06	Kundens märke	B15								

MATERIALID
 60-9488-628977-01 , 60-9488-628977-02 , 60-9488-628977-03 , 60-9488-628977-04 , 60-9488-628977-05 , 60-9488-628977-06 , 60-9488-628977-07 , 60-9488-628977-08 , 60-9488-628977-09 , 60-9488-628977-10 , 60-9488-628977-11 , 60-9488-628977-12

Kemisk sammansättning Charge 60-9488	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Cekv	C71-C92	C83-C89
		.066	.01	.005	.003	.05	.05	.01	.01	.00	.01	.034	.035	.0002	.004	.19	Carbon equivalent etc	Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5

Provtyp	C04	Verkskod	C00	Provstav position	C01	Provstav typ	C10	Behandling	B05	Provtav typ	Temp [gr C]	C03	Provresultat		
Dragprov	BOA489	Topp	Längs	Längs	Leverans-tillstånd	Platt 380x40	C11	Reh [MPa]	401	C12	Rm [MPa]	488	C13	A5 [%]	33,5
Slagprov	BOA490	Topp	Längs	Längs	Charpy-V 10x7.5	-20	C42	E [J]	224	C42	E [J]	204	C43	Mv [J]	211
Bockprov	BOA491	Topp	Tvårs	Tvårs	Leverans-tillstånd	Platt 300x25	C50	Utfört_med godkänt_resultat							

101736



Kontino Oy Ab

Produktionstid: 2015-02-06

Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.	Z02	Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering Material Testing/ L. Smedh/ M Eriksson/ L. Söderqvist	Z01	A04 DOMEX® HIGH STRENGTH STEEL www.domex.com	A22
---	-----	--	-----	--	-----