SSAB

SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden

Kontrollintyg 3.1 A02	Utfärdande avdelning A05	Köparens ordernr A07	Vårt ordernr A08	Fakturanr A19	Intygnr och datum A03
EN 10 204 - 3.1	Kvalitetsavdelningen	1107967	831597-10	2663528	15327883 2015-03-23

Köpare A11
83305

OY KONTINO AB
HAKINTIE 6
PL 27
FI-01380 VANDA
FINLAND

Produkt B01
Varmvalsad bandplåt i format

Märkning B06
Tillverkare, MATERIALID

Standard B02
SSAB
Stålsort DOMEX 355 MC B

Antal B08	Dimensioner [mm] B09-B11	Vikt [kg] B12	Lev. tillst. B04	Referens nummer B16
16	T 15 B 1500 L 3000	8540		

Intygmottagare A06
OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND

Kundens märke B15

MATERIALID B07
60-9553-635078-03 , 60-9553-635078-04 , 60-9553-635078-05 , 60-9553-635078-06

Kemisk sammansättning C71-C92

Charge	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Cekv
60-9553	,066	,01	,61	,006	,006	,04	,06	,02	,01	,00	,01	,037	,034	,0002	,004	,19

Carbon equivalent etc C93-C99
Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5

Provtyp C04	Verkskod C00	Provstav position C01	Riktning C02	Behandling B05	Provstav typ C10	Temp [gr C] C03	Provresultat		
Dragprov	BOY303	Topp	Längs	Leverans-tillstånd	Platt 380x40		C11 Reh [MPa] 358	C12 Rm [MPa] 474	C13 A5 [%] 29,0
Bockprov	BOY304	Topp	Tvärs	Leverans-tillstånd	Platt 300x25		C50 Utfört_med godkänt_resultat		

102392

Kontino Oy Ab

Produktionstid: 2015-02-23

Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar. Z02

Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering Z01

Material Testing/ L Smedh/ M Eriksson/ L Söderqvist

A22

A04
DOMEX®
HIGH STRENGTH STEEL
www.domex.com

PROV 1.0 (83305)