

SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden

Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1	A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen	A05	Köparens ordernr 1107991	A07	Vårt ordernr 832346-1	A08	Fakturanr 2659939	A19	Intygnr och datum 15306074 2015-03-09	A03
--------------------------------------	-----	--	-----	-----------------------------	-----	--------------------------	-----	----------------------	-----	--	-----

Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND	A11 83305		Produkt VV betad bandplåt i format		B01	Märkning Tillverkare, MATERIALID	B06	Standard SSAB	B02
	B08 Antal 187		Dimensioner [mm] T 4 B 1500 L 3000		B09-B11	Vikt [kg] 26750	B12	Lev. tillst.	B04
	Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A06	Kundens märke		Referens nummer DOMEX LASER 355 MC D			

**MATERIALID**  
60-9611-637230-01 , 60-9611-637230-02 , 60-9611-637230-03 , 60-9611-637230-04 , 60-9611-637230-05 , 60-9611-637230-06 , 60-9611-637230-07 , 60-9611-637230-08 , 60-9611-637230-09 , 60-9611-637230-10 , 60-9611-637230-11

Kemisk sammansättning													C71-C92	Carbon equivalent etc	C93-C99		
Charge	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Cekv	Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5
60-9611	,058	,02	,56	,009	,002	,05	,05	,01	,01	,00	,01	,033	,023	,0002	,005	,17	

Provtyp	C04	Verkstod	C00	Provstav position	C01	Riktning	C02	Behandling	B05	Provstav typ	C10	Temp [gr C]	C03	Provresultat	
	Dragprov	BPO178	Topp	Längs	Längs	Leverans-tillstånd	Platt 380x40	Reh [MPa]	C11	392	Rm [MPa]	C12	467	C13	A5 [%]
Bockprov	BPO179	Topp	Tvärs	Leverans-tillstånd	Platt 300x25	Utfört med go	C50	dkänt_resultat							



Kontino Oy Ab

Produktionstid: 2015-03-06

Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.	Z02	Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering	Z01	A22	A04
		Material Testing/ L.Smedh/ M Eriksson/ L.Söderqvist			<b>DOMEX</b> HIGH STRENGTH STEEL www.domex.com