

SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden

Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1		A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen		A05	Köparens ordernr 1108142	A07	Vårt ordernr 838115-3	A08	Fakturanr 2678071	A19	Intygnr och datum 15409200 2015-05-13		A03	
Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A11 83305		Produkt VV belad bandplåt i format		B01	Märkning Tillverkare, MATERIALID		B06	Standard SSAB Stålsort		B02 DOMEX LASER 355 MC D		B07	
Antal 143		B08	Dimensioner [mm] T 5 B 1500 L 3000		B09-B11	Vikt [kg] 25440		B12	Lev. tillst. B04		Referens nummer		B16		
Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A06		Kundens märke		B15									
MATERIALID 61-0083-653869-01 , 61-0083-653869-02 , 61-0083-653869-03 , 61-0083-653869-04 , 61-0083-653869-05 , 61-0083-653869-06 , 61-0083-653869-07 , 61-0083-653869-08 , 61-0083-653869-09 , 61-0083-653869-10 , 61-0083-653869-11															
Kemisk sammansättning															
Charge 61-0083															
C Si Mn P S Cr Ni Mo V Ti Cu Al Nb B N Ceqv .055 .01 .56 .005 .002 .04 .05 .01 .01 .00 .01 .049 .022 .0002 .005 .16															
C71-C92 Carbon equivalent etc Ceqv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5															
Provtyp		C04	Verkskod	C00	Provstav position	C01	Riktning	C02	Behand- ling	B05	Provstav typ	C10	Temp [gr C]	C03	Provresultat
Dragprov		BS2970		Topp		Längs		Leverans- tillstånd		Platt 380x40		C11 Reh [MPa] 389		C12 Rm [MPa] 464	C13 A5 [%] 39,5
Bockprov		BS2971		Topp		Tvärs		Leverans- tillstånd		Platt 300x25		C50 Utfört med godkänt resultat			
Kontino Oy Ab															
According to EN standard 10149-2:2013															
Produktionstid: 2015-05-13															

Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.	Z02	Intyget är framsjått elektroniskt och giltigt utan signering Material Testing/ L. Smedh/ M. Eriksson/ L. Söderqvist		Z01	A22	A04 DOMEX® HIGH STRENGTH STEEL www.domex.com
---	-----	--	--	-----	-----	---