

SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden

Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1		A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen		A05	Köparens ordernr 1108141	A07	Vårt ordernr 838100-2	A08	Fakturanr 2677067	A19	Intygnr och datum 15404239 2015-05-11		A03			
Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A11 83305		Produkt Varmvalsad bandplåt i format		B01	Märkning Tillverkare, MATERIALID		B06		Standard SSAB Stålsort		B02				
Antal 44		B08	Dimensioner [mm] T 15 B 1500 L 3000		B09-B11	Vikt [kg] 23600		B12	B12		Lev. tillst. B04		B16				
Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A06		Kundens märke		B15											
MATERIALID 61-0169-656456-02 , 61-0169-656456-03 , 61-0169-656456-04 , 61-0169-656456-05 , 61-0169-656456-06 , 61-0169-656456-07 , 61-0169-656456-08 , 61-0169-656456-09 , 61-0169-656456-10 , 61-0169-656456-11 , 61-0169-656456-12														B07			
Kemisk sammansättning														C93-C99			
Charge C 61-0169		Si .063	Mn .01	P .006	S .004	Cr .04	Ni .04	Mo .02	V .01	Ti .00	Cu .01	Nb .034	B .0002	N .004	Cekv .18	C71-C92	Carbon equivalent etc Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5
Provtyp	C04	Verkskod	C00	Provstav position	C01	Riktning	C02	Behandling	B05	Provstav typ	C10	Temp [gr C]	C03	Provresultat			
Dragprov	BSQ117	Topp	Langs	Leveranstillstånd	Platt 380x40	C11	Reh [MPa]	C12	Rm [MPa]	C13	A5 [%]	377	473	32.5	103347 		
Bockprov	BSQ118	Topp	Tvårs	Leveranstillstånd	Platt 300x25	C50	Utfört med godkänt resultat								Kontino Oy Ab		
According to EN standard 10149-2:2013																	
Produktionstid: 2015-05-01																	

Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.	Z02	Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering Material Testing/ L. Smedh/ M. Enksson/ L. Söderqvist	Z01	A22	A04 DOMEX [®] HIGH STRENGTH STEEL www.domex.com
---	-----	--	-----	-----	---