

SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden

Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1		A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen		A05	Köparens ordernr 1108335	A07	Vårt ordernr 843702-7	A08	Fakturanr 2693359	A19	Intygnr och datum 15502326 2015-07-13	A03
Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A11 83305		Produkt VV betad bandplåt i format		B01	Märkning Tillverkare, MATERIALID		B06	Standard SSAB Stålsort	B02 DOMEX LASER 355 MC D		
Antal 5		B08	Dimensioner [mm] T 12 B 1500 L 3000		B09-B11	Vikt [kg] 2140		B12	Lev. tillst. B04		Referens nummer B16		
Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A06		Kundens märke		B15							
MATERIALID 61-0692-672854-01													B07

Kemisk sammansättning																																			
Charge 61-0692		C	Si	.02	Mn	.61	P	.007	S	.002	Cr	.04	Ni	.05	Mo	.02	V	.01	Ti	.00	Cu	.01	Al	.049	Nb	.037	B	.0002	N	.003	Cekv	.18	C71-C92	Carbon equivalent etc Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5	C93-C99

Provtyp	C04	Verkskod	C00	Provstav position	C01	Riktning	C02	Behandling	B05	Provstav typ	C10	Temp [gr C]	C03	Provresultat	
Dragprov	BWC585	Topp	Längs	Längs	Leverans-tillstånd	Platt 350x40	C11	Reh [MPa]	414	C12	Rm [MPa]	512	C13	A5 [%]	31.5
Slagprov	BWC586	Topp	Längs	Längs	Leverans-tillstånd	Charpy-V 10x10	-20	C42	E [J]	359	C43	Mv [J]	351		
Bockprov	BWC587	Topp	Tvårs	Tvårs	Leverans-tillstånd	Platt 300x25	C50	Utfört med go	dkänt_resultat						
Kontino Oy Ab															

According to EN standard 10149-2:2013

*Rp02 Flytvärde Ae saknas

Produktionstid: 2015-07-10

Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.	Z02	Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering		Z01	A22	A04
Material Testing/ L Snedhl M Enksson/ L Soderqvist						DOMEX [®] HIGH STRENGTH STEEL www.domex.com