

SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden

Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1		A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen		A05	Köparens ordernr 1108529	A07	Vårt ordernr 849752-1	A08	Fakturanr 2705529	A19	Intygnr och datum 15585356 2015-09-09		A03
Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A11 83305		Produkt VV betad bandplåt i format		B01	Märkning Tillverkare, MATERIALID	B06		Standard SSAB Stålsort	B02 DOMEX LASER 355 MC D		B02	
Antal 10		B08	Dimensioner [mm] T 12 B 1500 L 3000		B09-B11	Vikt [kg] 4260		B12	Lev. tillst. B04		Referens nummer		B16	
Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A06		Kundens märke		B15								
MATERIALID 61-1848-684965-05 , 61-1848-684965-06														B07

Kemisk sammansättning														C71-C92	Carbon equivalent etc	C93-C99		
Charge 51-1848		C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Cekv	Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5
		.066	.01	.50	.007	.003	.04	.05	.02	.01	.00	.01	.041	.035	.0002	.004	.19	

Provtyp	C04	Verkskod	C00	Provstav position	C01	Riktning	C02	Behandling	B05	Provstav typ	C10	Temp [gr C]	C03	Provresultat
Dragprov	BY1721	Topp	Längs	Leverans-tillstånd	B05	Platt 380x40	C11	C12	C13	A5 [%]				
							*Reh [MPa]	Rm [MPa]						
							411	510	33.5					
Slagprov	BY1722	Topp	Längs	Leverans-tillstånd	B05	Charpy-V 10x10	C42	C43	C42	C43	E [J]	Mv [J]		
							303	314	315	310				
Bockprov	BY1723	Topp	Tvårs	Leverans-tillstånd	B05	Platt 300x25	C50	Utfört med go						
							dkänt_resultat							
														Kontino Oy Ab

According to EN Standard 10149-2:2013	
*Rp02 Flytvärde Ae saknas	
Produktionstid: 2015-09-03	

Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.	Z02	Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering	Z01	A22	A04
		Material Testing/ L Smedh/ M Eriksson/ L Söderqvist		DOMEX [®] HIGH STRENGTH STEEL www.domex.com	