


Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1		A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen	A05	Köparens ordernr 1108707	A07	Vårt ordernr 854554-1	A08	Fakturanr 2715690	A19	Intygnr och datum 15645138 2015-10-15	A03
Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL27 FI-01380 VANDA FINLAND		A11	Produkt VV betad bandplåt i format	B01	Märkning Tillverkare, MATERIALID	B06	Standard SSAB Stålsort	DOMEX LASER 355 MC D		B02		
Antal 59		B08	Dimensioner (mm) T 12 B 1500 L 3000	B09-B11	Vikt (kg) 25310	B12	Lev. tillst. B04	Referens nummer		B16		
Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A06	Kundens märke	B15								

MATERIALID
61-2692-697710-01 , 61-2692-697710-02 , 61-2692-697710-03 , 61-2692-697710-04 , 61-2692-697710-05 , 61-2692-697710-06 , 61-2692-697710-07 , 61-2692-697710-08 , 61-2692-697710-09 , 61-2692-697710-10 , 61-2692-697710-11 , 61-2692-697710-12

Kemisk sammansättning																		
Charge 61-2692	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Cekv	C71-C92	C93-C99
	,063	,01	,56	,005	,003	,04	,05	,02	,01	,00	,01	,044	,036	,0002	,004	,18	Carbon equivalent etc Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5	

Provtyp	Verkskod	C00	Provstav position	C01	Riktning	C02	Behandling	805	C10	Provstav typ	Temp (gr C)	C03	Provresultat			
Dragprov	CA1083		Topp		Längs		Leverans-tillstånd			Platt 380x40			C11 *Reh [MPa] 399	C12 Rm [MPa] 500	C13 A5 [%] 32,5	105754 
Slagprov	CA1084		Topp		Längs		Leverans-tillstånd			Charpy-V 10x10	-20		C42 E [J] 328	C43 E [J] 296	C43 Mv [J] 310	Kontino Oy Ab
Bockprov	CA1085		Topp		Tvårs		Leverans-tillstånd			Platt 300x25			C50 Utfört med godkänt resultat			

*Rp02 Flytvärde Ae saknas
Produktionstid: 2015-10-14

Kundens artikel nr: XD355128P

Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.	Z02	Intyget är framsjällt elektroniskt och giltigt utan signering Material Testing/ L Smedh/ L Söderqvist/ S Forsström/ M Eriksson	Z01
	A22		A04

