

SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden A01															
Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1		A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen		A05	Köparens ordernr 1110363	A07	Vårt ordernr 115489-6	A08	Fakturanr 2852701	A19	Intygnr och datum 16461551 2017-03-07	A03		
Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A11 83305		Produkt Varmvalsad formatplåt		B01	Märkning Tillverkare, MATERIALID	B06		Kundens märke			B15		
Antal 90		B08	Dimensioner [mm] T 8 B 1500 L 3000		B09-B11	Vikt [kg] 25460		B12	Lev. tillst.		B04	Referens nummer	B16		
Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A06 Standard SSAB Stålsort STRENX 650 MC D		B02											
MATERIALID 61-4796-144906-01 , 61-4796-144906-02 , 61-4796-144906-03 , 61-4796-144906-04 , 61-4796-144906-05 , 61-4796-144906-06 , 61-4796-144906-07 , 61-4796-144906-08 , 61-4796-144906-09 , 61-4796-144906-10 , 61-4796-144906-11 , 61-4796-144906-12															
Kemisk sammansättning															
C93-C99															
Charge 61-4796															
C Si Mn P S Cr Ni Mo V Ti Cu Al Nb B N Ceqv .063 .01 1.85 .012 .002 .07 .07 .03 .02 .08 .02 .028 .050 .0002 .005 .40 Ceqv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5															
Provtyp		C04	Verfskod	C00	Provstav position	C01	Riktning	C02	Behand-ling	B05	Provstav typ	C10	Temp [gr C]	C03	Provresultat
Dragprov		DBE403		Topp		Längs		Leverans-tillstånd		Platt 360x40		-20		C11 C12 C13 *Reh [MPa] Rm [MPa] A5 [%] 723 812 22,0	
Slagprov		DBE404		Topp		Längs		Leverans-tillstånd		Charpy-V 10x7.5		-20		C42 C43 E [J] Mv [J] 66 71 73 69	
Bockprov		DBE405		Topp		Tvärs		Leverans-tillstånd		Platt 300x25		C50		Utfört_med go dkänt_resultat	
*Rp02 Flytvärde Ae saknas															
Produktionstid: 2017-03-04															
Kundens artikel nr: XD650088															
114753															
Kontino Oy Ab															
A04															
A22															
A03															
Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.															
Z01															
Z02															
Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering															
Material Testing/ H Leu / M Eriksson / V Esbelani															
www.strenx.com															