A01
Tata Steel IJmuiden BV
Wenckebachstraat 1
1951 JZ Velsen Noord
Postbus 10000
1970 CA IJmuiden The Netherlands
Telephone: 0251-492118

Company Trade Register 34040551
E-mail: info.testing@tatasteeleurope.com

A07.A09 Reference
4500034664
11001475 00010

A02
Inspection certificate 3.1, EN10204.

B01.B02.B05.B04.B15
Hot rolled pickled, Coil, S355MC, YMPRESS WG S:01-2010.
1.00 G/M2/Side oiled.
Mill edges.
Tolerance EN 10051 : 2010 (E) (Width tolerance +20/-0 mm) Dev.Tol. (Thickness tolerance +0.15/-0.15 mm).
Country of melt and pour : The Netherlands.

A05 Doc. nr
2021013155 00

Z04

A06 Customer/Consignee
NAANTALI STEEL SERVICE CENTRE OY
RAUTAKATU 5

21110 NAANTALI

FINLAND

A08 Order nr.
56769 A

A11 Dispatch note
74645

A10 Transport
SYDBORG

B09.B10.B11 Dimensions
1500 mm X 5 mm

C10-C29 TENSILE TEST | HARD-NESS | C40.C60.C65 IMPACT TEST AND OTHER TESTS

B07 PROD.-IDENT	B15 MASS kg	B08 NR	B07 CAST NR.		C01	C01/C02	C10	B05	C05 Temp °C	C11 R_{eH} MPa	C11 R_{eL} MPa	C11 $R_{p0.2}$ MPa	C12 R_m MPa	C13 A %	C15 A %	C16 R_{eH}/R_m %	C17 r-value	C18 n-value	C52	C01/C02	C10	B05	C41 mm	C40.C60.C65	C05 Temp °C	C44	C42 ind.	C42 ind.	C42 ind.	C43 me
816454	10540	1	S0532		32	1L	P		+ 20	380			468	34.0		81												
818590	10201	1	S0988		32	1L	P		+ 20	400			473	34.5		85												
818591	9771	1	"																									
TOTAL	30512	3																										

C71-C92 CHEMICAL COMPOSITION in %

B07 CAST NR.	B07 PROD.-IDENT	C71 C	C72 Mn	C75 P	C74 S	C75 Si	C76 Al	C77 Cu	C78 Cr	C79 Ni	C80 Mo	C81 Nb	C82 V	C85 N	C84 B	C85 C-eq	C86 Al-ZO	C87 Sn	C88 Ti	C89 C-eql
S0532		.069	0.512	.012	.007	0.007	0.044	.006	0.021	0.016	.002	.026	.002	.0035	.0001		0.042	.001	.001	.161
S0988		.069	0.493	.009	.004	0.008	0.054	.008	0.020	0.018	.001	.025	.002	.0028	.0000		0.052	.001	.001	.158

C44 1: J/cm² 2: J 3: Later. exp. (mm) 4: Contraction (Z) 5: Shear area (Z)

C01 1:1=Top 2:1=Edge 2=Middle 2=Middle 3=Bottom

C01 C02 L=Longitudinal T=Transverse Z=in Thickn dir D=in Diagonal dir; 1=Surface 2=Centre S=¼ Surface

C-eql: C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15

C70 STEELMAKING PROCESS: BO

C50 Buigproef/Bend test/Biegeversuch/Test de flexion : goed/good/gut/concluant

Z05 Stamp of the expert :

Z02
Tata Steel IJmuiden BV

JEFFREY FLEMMING
MGR. MECH. TESTING

IJMUIDEN, 2 FEBRUARI 2021

Z85 | B06 | A04

Z01 We hereby confirm that we comply to the terms of our order acknowledgement and any agreed concessions