

WO 35288 / 110725

Tata Steel IJmuiden BV Veenbosdijk 1 Postbus 10100 IJmuiden 1970 EA IJmuiden, The Netherlands Telephone: 023-2611001 (023-2611001) Fax: 023-2611002 (023-2611002) E-mail: info@tatasteel.com		20140976-008 KONTINO 447 Beschiknummer 46369 00		TATA STEEL 100035 															
Service Centre Maastricht B.V. B.O. FEIJEN POSTBUS 5040 6202 NA MAASTRICHT LIMBURG		Warmevalst zwart, RoL, S355MC, YMPRESS S LASER. Natuurwalskanten. Kerfslagbroef. Geschikt voor: Platenknippen. Tolerantie: EM 10051 : 2010 (E) (Breedtetolerantie +20/-0 mm) Afw.Tol. (Dikketolerantie +0.24/-0.24 mm). GEPRODUCEERD EN GETEST VOLGENS EN 10149-2		KONTINO Oy Ab															
56891 A 448 Ordernummer van de fabrikant		20105 449 Verzamelplaats		EPNEST R 450 (Inspannings)toestand															
1500 mm X 20.00 mm 451-452		KERFSLAGPROEF EN OVERICE PROEVEN																	
PROD.-IDENI 5106057	MASSA kg 31740	AAN-TAL nr. 3	TEMP °C + 20	R_{eH} MPa 387	R_p MPa 352	R_m MPa 522	A % 26.9	A % 26.9	R_{eH}/R_m % 74	D₀ waarde 11 P	D₀ waarde 11 P	Temp °C - 20	ind. ind. ind. 232 321 247 267	ind. ind. ind. 232 321 247 267	ASTM E-112				
TOTAAL		31740		1		1		1		1		1		1					
CHEMISCHE SAMENSTELLING in %																			
PROD.-IDENI N1754	C 0.059	Mn 1.373	P 0.014	S 0.032	Si 0.017	Al 0.036	Cu 0.019	Cr 0.020	Ni 0.017	Mo 0.003	Nb 0.004	V 0.004	N 0.004	B 0.0001	C-eq 0.001	Sn 0.001	Ti 0.002	As 0.002	Fe 0.999
5: Inspanning in % 2: J/cm² 3: katarule exp in mm 4: Oppervlakte 1: Kop 2: Rand 3: Middelen 4: Staart C-wal: C = mm/a * (C₁ * R₀ + 91/5 * UN) + C₂/15																			
STAAALBEREIDINGSWIJZE: 80																			
1 van 1																			
Tata Steel IJmuiden BV Test House, IJmuiden J.M. VAN DER WAL MANAGER TESTING IJMUIDEN, 5 OKTOBER 2014																			