A01
Tata Steel IJmuiden BV
Henckebachstraat 1
1951 JZ Velsen Noord
Postbus 10000
1970 CA IJmuiden The Netherlands
Telephone: 0251-492110 Quality Departement

Company Trade Register S-040331
E-mail : info.testing@tatasteel.com

A07.A09 Bestelnummer klant
20141464.000 KONTINO

A08 Documentnummer
58192 00

A02
Keuringsrapport 3.1, EN 10204.

A01.A02.A03.A04.A15

TATA STEEL

Warmgewalst zwart, Rol, S355MC, YMPRESS S LASER.
Natuurwalskanten.
Kerfslagproef.
Geschikt voor: Platenknippen.

Tolerantie: EN 10051 : 2010 (E) (Breedtetolerantie +20/-0 mm) Afw.Tol.
(Diktetolerantie +0.24/-0.24 mm).
GEPRODUCEERD EN GETEST VOLGENS EN 10149-2

A06 Koper/Ontvanger
SERVICE CENTRE MAASTRICHT B.V.
B.U. FEIJEN
POSTBUS 3040

6202 NA MAASTRICHT

LIMBURG

Z04

A08 Ordernummer van de fabriek
51334 A

A11 Verzendadvies
48957

A10 Transportmiddel-naam
ERNEST R

B09.B10.B11 Afmetingen
1500 mm X 20.00 mm

C10-C29 TREKPROEF

HARD-HEID

C40.C60.C65 KERFSLAGPROEF EN OVERIGE PROEVEN

B07 PROD.-IDENT	B11 MASSA kg	B08 AAN-TAL	B07 LADING NR.		C01	C01/C02	C10	B06	C05 Temp °C	C11 R_{eH} MPa	C11 R_{eL} MPa	C11 R_p MPa	C12 R_m MPa	C13 A %	C15 A %	C14 R_{eH}/R_m %	C17 r-waarde	C18 n-waarde	C52	C01/C02	C10	B05	C41 mm	C40.C60.C65	C05 Temp °C	C44	C42 ind.	C42 ind.	C42 ind.	C45 Gem.	C95 ASTM E-112
5580065	31360	1	N7244		32	1L	P		+ 20	381			512	28.7		74															
TOTAAL	31360	1																													

C71-C92 CHEMISCHE SAMENSTELLING in %

B07 LADING NR.	B07 PROD.-IDENT	C71 C	C72 Mn	C73 P	C74 S	C75 Si	C76 Al	C77 Cu	C78 Cr	C79 Ni	C80 Mo	C81 Nb	C82 V	C83 N	C84 B	C85 C-eq	C86 Al-ZO	C87 Sn	C88 Ti	C89 C-eq1
N7244		.059	1.310	.013	.004	0.021	0.035	.015	0.029	0.020	.004	.034	.003	.0031	.0000		0.034	.002	.002	.288

C44 1: J/cm² 4: Insnoering in %
2: J 5: Taaiheid in %
3: Laterale exp in mm

C01 1:1=kop 2:1=rand 2=midden 2=midden 3=staart

C01 1=oppervlak 2=centrum 3=¼ vd dikte

C02 L=langs T=dwars Z=dikterg. D=diagonaal

C10 P=prismatisch C=cilindrisch

C-eq1: C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15

C70 STAALBEREIDINGSWIJZE: BO

Pag. 1 van 1

Z05 Stempel van de deskundige :

Z02
Tata Steel IJmuiden BV
Test House, IJmuiden

J.M. VAN DER WAL
MANAGER TESTING

IJMUIDEN, 11 JANUARI 2015

C05 B06 A04

C01
Het materiaal voldoet aan de in de bestelling gestelde eisen.

101750

01W0669N 01W491TS

Kontino Oy Ab