

Adress : Türkmen Beldesi Büyüktüysüz mah. Ali İbeyli cad.No:18
Toprakkale Osmaniye/Türkiye
Tel :+90 326 656 28 90 PBX
Fax :+90 326 656 28 95
Web :www.toscelik.com.tr
E-mail :toscelik@toscelik.com.tr

MÜ TER ADI & ADRES
NAME & ADDRESS OF THE CUSTOMER
METAL SOURCING SA

DESCRIPTION OF GOODS:
ERW HOLLOW SECTIONS

EN 10219 NO: 2195-CPR-1710101
EN 10219 UKCA NO: 0086-CPR-758242

Ürün Bilgisi ve Mekanik Testler/Product Information and Mechanical Tests

Sıra Item	Tip Type	Ebat Size	Barkod Barcode	Döküm Heat	P A PPB	Lot No	Üretim Normu Product Norm	Kalite Steel Grade	YS N/mm²	TS N/mm²	E %	N.Bölgesi S.Location	N.Yönü S.Direction	N. ekli S.Type	IE 1 J	IE 2 J	IE 3 J	IE AV. J	TT °C	N. ekli S.Type	N.Genii S.Width	HT BAR	HT TIME Sec.	
25	CHS	76.10X4.00X12000	NB00233717	2301939	19	PO45154	EN 10219	S355J2H	461	558	26.3	BODY	BOY	F										
26	CHS	76.10X4.00X12000	NB00233718	2301939	19	PO45154	EN 10219	S355J2H	461	558	26.3	BODY	BOY	F										
27	CHS	76.10X4.00X12000	NB00234106	2301939	19	PO45154	EN 10219	S355J2H	461	558	26.3	BODY	BOY	F										
28	R	80X40X4.00X6000	NB00237497	2301762	50	PO45154	EN 10219	S355J2H	461	552	26.6	BODY	BOY	F										
29	R	80X40X4.00X6000	NB00237498	2301762	50	PO45154	EN 10219	S355J2H	461	552	26.6	BODY	BOY	F										
30	R	80X40X4.00X6000	NB00237522	2301766	50	PO45154	EN 10219	S355J2H	465	561	30.3	BODY	BOY	F										

Kimyasal Testler / Chemical Tests

Sıra Item	Barkod Barcode	Tip Type	C %	Si %	S %	Mn %	P %	Al %	Cr %	Mo %	Ni %	Cu %	N %	Ti %	V %	Sn %	Nb %	CEIHW %	CEPCM %	M	Heat Treat.		VDC	FT	BD	EX	Non Destruc. Testin			B
																					Type	Temp.					ECT	UT	PA	
25	NB00233717	Ü/P	0.1226	0.2108	0.0071	1.1330	0.0115	0.0288	0.1091	0.0225	0.1085	0.3650	0.0030	0.0020	0.0010	0.0131	0.0211	0.3695	0.2134	OK			G	G		G				
26	NB00233718	Ü/P	0.1226	0.2108	0.0071	1.1330	0.0115	0.0288	0.1091	0.0225	0.1085	0.3650	0.0030	0.0020	0.0010	0.0131	0.0211	0.3695	0.2134	OK			G	G		G				
27	NB00234106	Ü/P	0.1226	0.2108	0.0071	1.1330	0.0115	0.0288	0.1091	0.0225	0.1085	0.3650	0.0030	0.0020	0.0010	0.0131	0.0211	0.3695	0.2134	OK			G	G		G				
28	NB00237497	Ü/P	0.1178	0.1854	0.0047	1.0790	0.0132	0.0351	0.0631	0.0208	0.1034	0.3397	0.0030	0.0010	0.0010	0.0112	0.0232	0.3442	0.2013	OK			G	G		G				
29	NB00237498	Ü/P	0.1178	0.1854	0.0047	1.0790	0.0132	0.0351	0.0631	0.0208	0.1034	0.3397	0.0030	0.0010	0.0010	0.0112	0.0232	0.3442	0.2013	OK			G	G		G				
30	NB00237522	Ü/P	0.1087	0.2079	0.0108	1.1370	0.0121	0.0327	0.0734	0.0283	0.1222	0.3162	0.0030	0.0010	0.0040	0.0122	0.0262	0.3486	0.1963	OK			G	G		G				

G : yi/Good
YS :Akma Muk./Yield Strength(N/mm²)
TS :Çekme Muk./Tensile Strength(N/mm²)
E :Uzama/Elongation (%)
B: Havsal/ Bevelled
VDC: Görsel Kontrol/ Visual&Dimensional Check
EX: Geni letme/ Expanding
HT: Hidrostatik Test/ Hydrostatic Text(Bar)
IE :Darbe Enerjisi/Impact Energy(Joule)
TT :Test Sıcaklı / Test Temp.for Impact Testing(°C)
HT TIME: Saniye/ Second
FT: Yassılma/ Flattanning
BD: Bükme/Bending

Ü/P:Ürün/Product
WS:Kaynak Diki i/Weld Seam
FB:Tüm Gövde/Full Body
M:Markalama/Marking
P A/PPB:Paket içi adet/Pieces per bundle
L:Boyuna/Longitudinal
T:Enine/Transverse
WS:Kaynak Diki i/Weld Seam
ECT:Eddy Current Test
UT:Ultrasonic Test
PA:Phased Array
F:Düz/Flat
P:Boru/Pipe

CE markalaması EN 10219 kapsamında üretilen ürünler (LP, TP, ZP hariç) için geçerlidir.
CE marking applies to those products (except TP, LP, ZP) which produced in accordance with EN 10219.
EN 10219-1 CE / UKCA Kapsam/Scope:
10.0x0.60 - 339.7x13.00 / 10x10x0.60 - 250x250x13.00 / 20x10x0.60 - 300x200x13.00

CHS:INDUSTRIAL PIPE
S:SQUARE HOLLOW SECTION
R:RECTANGULAR HOLLOW SECTION

ONAY / APPROVED BY
ERW Fabrikaları Kalite Müdürü / ERW Plants Quality Manager
Bülent SÖNMEZ
bulent.sonmez@toscelik.com.tr



TOSÇELİK Profil ve Sac
Tosçelik Profil ve Sac Endüstri A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi
80950 TOPRAKKALE/OSMANIYE TÜRKİYE
T +90 (328) 826 80 80 F +90 (328) 826 88 88
Asım Gündüz V.D. : 086 001 3021