

					SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden A01						
Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1	A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen	A05	Köparens ordernr 1112135	A07	Vårt ordernr 182616-1	A08	Fakturanr 3013838	A19	Intygnr och datum 17579668 2018-10-08	A03

Köpare A11 83305 OY KONTINO AB HAKINTIE 6-8 PL 27 FI-01301 VANTAA FINLAND	Produkt Varmvalsad betad formatplåt		B01	Märkning Tillverkare, MATERIALID			B06	Kundens märke		B15	
	Antal 56	B08	Dimensioner [mm] T 12 B 1500 L 3000		B09-B11	Vikt [kg] 23850	B12	Lev. tillst.	B04	Referens nummer	B16
	Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6-8 PL 27 FI-01301 VANTAA FINLAND					A06	Standard SSAB Stålsort SSAB Domex 355MC D*)				B02
	MATERIALID 50-7250-306810-01 , 50-7250-306810-02 , 50-7250-306810-03 , 50-7250-306810-04 , 50-7250-306810-05 , 50-7250-306810-06 , 50-7250-306810-07 , 50-7250-306810-08 , 50-7250-306810-09 , 50-7250-306810-10 , 50-7250-306810-11 , 50-7250-306810-12										

Kemisk sammansättning																C71-C92	Carbon equivalent etc	C93-C99
Charge	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Cekv	Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5	
50-7250	,067	,01	,60	,009	,004	,02	,04	,00	,01	,00	,01	,042	,034	,0000	,003	,17		

Provtyp	C04	Verkskod	C00	Provstav position	C01	Riktning	C02	Behandling	B05	Provstav typ	C10	Temp [gr C]	C03	Provresultat			
Dragprov		EHU247		Topp		Längs		Leverans-tillstånd		Platt 380x40				C11 *ReH [MPa] 398	C12 Rm [MPa] 506	C13 A5 [%] 34,0	
Slagprov		EHU248		Topp		Längs		Leverans-tillstånd		Charpy-V 10x10		-20		C42 E [J] 337	C42 E [J] 321	C42 E [J] 335	C43 Mv [J] 330
Bockprov		EHU249		Topp		Tvärs		Leverans-tillstånd		Platt 300x25				C50 Utfört med godkänt resultat			

*) S355MC EN 10149-2

Inget flytområde Ae uppmätt. Registrerat värde för *ReH/ReL har ersatts av värdet från *Rp02

Produktionstid: 2018-10-08

126298



Kontino Oy Ab

Kundens artikel nr: XD355128P

Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering	Z02	Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.	Z01	A22	A04
Material Testing/ H Leu / M Eriksson / V Esbelani					