


Продавец (Экспортер)/Производитель, адрес
Seller (Exporter)/Manufacturer, address
ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ" Череповец, Мира 30
PAO SEVERSTAL Cherepovets, Mira 30
Грузополучатель, адрес
Consignee, address
Nurminen Logistics Services Oy 00980, Хельсинки, Сатамакаари, 24
Nurminen Logistics Services Oy Satamakaari 24, FI-00980, Helsinki, Finland

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ
INSPECTION CERTIFICATE EN 10204/3.1
Система менеджмента качества соответствует
требованиям
Quality Management System is certified to meet the
requirements ISO 9001, IATF 16949, STO Газпром 9001



Заказ №
Order № 5296
Контракт №
Contract No 428/1000-000015
Транспорт №
Freight car No 54217880

Страна назначения **Финляндия**
Country of destination **Finland**

Лист 1 Листов 1
Page 1 Pages 1

Наименование продукции Рулон х/к оцинкованный Вид груз. мест РУЛОН Кол-во товара 1
Description of goods Cold rolled zinked coil Type of packages COIL Goods

ГОСТ, СТО, ТУ (марки/поставки/профиля) BS EN 10346-15 / BS EN 10346-15 / EN 10143-06
Standards of (grade/product/shape)

Отгружаемые позиции / Shipped positions

№ пп item No	Поз № Poz No	Плавка Heat No	Партия/Ед Batch No	Марка Grade	Размеры, мм Dimensions, mm	Кол-во Quantity	Ид № Serial №	Масса, кг Mass, kg	
								нетто/Net	брутто/Gross
1	150	A214369	474212 01	DX51D	2.00 x 1250	1	10212054569	8230	8300
						1		8230	8300

Качественные характеристики / Quality Parameters

№ пп item No	Кромка Edge	Чистота покрытия (узор крист) Chist pok	Группа поверхности Surface Group	Класс цинк. покрытия Coating class	Хим. обработка пов-ти Surface chem. treatment	Масло OIL	Валентность Valence	Дата производства Production date
1	SE	M	B	Z275	C	Нет/No	CR3+	09.06.2021

Химический состав / Chemical Composition

№ пп / item No	C %	Si %	Mn %	S %	P %	Cr %	Ni %	Cu %	Al %	N %	V %	Ti %	Nb %	Mo %
1	0.07	0.02	0.17	0.016	0.009	0.040	0.020	0.040	0.039	0.005	0.003	0.002	0.002	0.003

Результаты испытаний / Test Data

№ пп item No	Пред. тек. сигма-0,2, ReL, поперек Yield strength sigma 0.2, across МПа	Предел прочн. Rm, поперек Tensile strength Rm, across МПа	Относительное удлинение дальта-80, поперек Elongation 80, across %	Прочность сцепл. 180°, вдоль Adhesion strength, along	Прочность сцепл. 180°, поперек Adhesion strength, across	Масса покрытия факт(средн) Coating weight act(avg) г/м2
1	320	364	35	Уд (Sat)	Уд (Sat)	290/290/286(289)
№ пп item No	Толщина покрытия факт(средн) Coating thickness act(avg) мкм					
1	20/20/20(20)					

Указанный в настоящем ДОКУМЕНТЕ товар соответствует по качеству действующим стандартам, техническим условиям и спецификации и может быть отгружен на экспорт.

Маркировка:
Marking:

It is hereby the quality of goods mentioned in this DOCUMENT is in conformity with demands of specifications to contract and the goods may be exported.

Стан/Mill: 6004



Signed by electronic signature, 6588
Murashova Yu.N., 10.06.2021 17:41:18
PAO Severstal, Cherepovets, 30 Mira

Сайт для
проверки
сертификата
check severstal.ru



Используйте
QR-код для
проверки
подлинности
сертификата

Дата печати: 18.06.2021 15:57:13
Print date:

Проверочный код: 0160465656
Identification Code:

18.06.2021 Металл перегружен из ТС - 54217880 в ТС - O281CO47 AT660447
18.06.2021 The material has been re-loaded from 54217880 to O281CO47 AT660447 transport